

水置換性・薄膜・防錆油 CPC X-815

CPC X-815は金属に付着している水や切削液を置換して防錆する極めて用途の広い防錆油です。機械装置の内部、精密研磨品、黒染処理後、リン酸化成膜処理後の防錆に適し、外部を適当な耐油紙で包んだ場合、1年以上の防錆実績が多く報告されています。この被膜は殆ど乾いた状態を示し、手に触れても付着することがありません。CPC X-815は濡れた金属面から水を追い出し、また被膜は肉眼では識別しにくいほど薄く、特に短期防錆に有効です。

- 性状**
1. 外観 淡褐色透明液体
 2. 比重 0.79 (20℃)
 3. 引火点 42℃以上
 4. 粘度 低粘度
- 使用法**
1. スプレーまたはハケ塗り
 2. 多量の水を除く場合は浸漬、揺動して水分置換して下さい。
(弊社除去剤)・石油溶剤 (R-5500・R-5510)
・アルカリ洗剤 (KR-6140・KR-303)
・塩素系溶剤 (MF-P)
(防錆期間) 屋内3ヶ月程度(一般環境において)
- 使用上の注意** 引火性がある溶剤を含むため、火気等の近くでは使用しないでください。ご使用の際は、マスク、眼鏡、手袋等の保護具を着用し、作業場所の換気および通風を十分に行ってください。眼、皮膚など身体に付着した場合、速やかに水で十分に洗い流し必要あれば医師の診断を受けて下さい。
- 適用法令**
- 消防法：第4類第2石油類(非水溶性)
毒物及び劇物取締法：非該当
労働安全衛生法 表示物質：ミネラルスピリット、鉱油、ノナン、
エチレングリコールモノブチルエーテル
通知物質：ミネラルスピリット、鉱油、ノナン、
エチレングリコールモノブチルエーテル
特定化学物質等傷害予防規則：非該当
有機溶剤中毒予防規則：ミネラルスピリット(第3種)
PRT法：エチレングリコールモノブチルエーテル 1.7%含有
ノナン 4.0%含有
- 荷姿**
- ・18ℓ缶
 - ・200ℓドラム
- ご使用にあたっては、製品 GHS ラベルの注意書きに留意してご使用下さい。
なお、安全と関連法規に関する詳細な内容は、安全データシート(SDS)をご参照下さい。

(2024/1/23) 改訂