

メッキ マスキング剤 サンエコン Vコート

サンエコン Vコートは、各種メッキ、特に硬質クロームメッキを行う時のマスキング剤として開発されたもので、硬化後の被膜は優れた耐薬品性を持つと共に安定しており、メッキ液の組成に影響を及ぼす心配はありません。従って、サンエコン Vコートの強靱な被膜は、メッキのマスキングだけでなく、各種のエッチングや可剥性の防錆保護剤としても広くご好評をいただいております。

特性

- ・外 観 橙色透明粘調液体
- ・臭 気 芳香族溶剤臭
- ・比 重 0.92 (20℃)
- ・引火点 -5℃以下
- ・粘 度 約 300±100mPa·s (25℃)

使用方法

- ・マスキングする部分の表面を完全に脱脂洗浄し乾燥させて下さい。
- ・サンエコンVコートをハケ塗り、浸漬、スプレー塗付など最適な方法で塗付して下さい。
- ・通常塗付回数1~3回ですが、マスキング効果を上げることと使用後の剥離を容易にするために重ね塗りをお奨めします。
- ・塗付後、自然乾燥させる場合は、天候条件や膜厚にもよりますが60分位で自然乾燥します。また、過酷なメッキ条件の場合に強制乾燥する際は、必ず自然乾燥後に70℃迄で5分位にして下さい。
- ・メッキ等処理後の剥離は、適当な部分を小刀または指などで起こしてから、引っ張って剥がして下さい。

使用上の注意

- ・高い引火性があるので、塗付作業は火気及び発熱源がないところ（設備などは防爆型）で行って下さい。
- ・有機溶剤を含有するため作業時は保護マスク、保護眼鏡、及びゴム手袋等の保護具を着用して下さい。なお、作業場所の通風・換気に十分注意して下さい。
- ・使用後は溶剤の蒸発を防ぐために、容器の蓋をしっかりと締めて冷暗所に保管して下さい。

適用法令

- ・消防法：第4類第1石油類（非水溶性）
- ・毒物及び劇物取締法：非該当
- ・労働安全衛生法 表示物質：トルエン、アセトン、メチルエチルケトン
通知物質：トルエン、アセトン、メチルエチルケトン、メタノール
特定化学物質等傷害予防規則：非該当
有機溶剤中毒予防規則：トルエン、アセトン、メチルエチルケトン（第2種）
- ・P R T R法：トルエン40%含有（第1種）

荷姿

- ・3kg 缶
- ・15kg 缶

ご使用にあたっては、製品 GHS ラベルの注意書きに留意してご使用下さい。
なお、安全と関連法規に関する詳細な内容は、安全データシート(SDS)をご参照下さい。

(2024/1/31) 改訂