

## 水溶性塗膜剥離洗浄剤

## サンエコン R-300K

サンエコン R-300Kは、ジクロロメタン等の塩素系溶剤をまったく含まない、非塩素系型の水溶性塗膜剥離洗浄剤です。剥離性能においては強力型で、用途はカチオン電着塗装の塗膜剥離を主に幅広い剥離目的に使用されています。強アルカリ性で、カーボンやヤニ汚れを簡単に落とす事ができ、治具や製品の剥離洗浄に最適です。

- 用途 カチオン電着塗装の塗膜剥離、静電塗装の塗膜剥離、粉体塗装の塗膜剥離、接着剤の剥離、カーボンやヤニ汚れの除去洗浄
- 性状
- |             |               |
|-------------|---------------|
| 1. 外観等      | 淡黄色透明         |
| 2. 臭気       | 無臭            |
| 3. 比重       | 1.27 (20°C)   |
| 4. pH       | 13.5 (10%水溶液) |
| 5. 水に対する溶解性 | 任意易溶          |
- 使用方法
- |         |                          |
|---------|--------------------------|
| 1. 使用濃度 | 原液使用                     |
| 2. 使用温度 | 常温 ~ 80°C (水分管理に注意して下さい) |
| 3. 被剥離物 | 浸漬                       |
| 4. 後処理  | 水洗                       |
- 剥離実績 カチオン電着塗装治具及び製品の塗膜剥離、車・バイクの焼付け塗膜、一般塗装治具及び製品塗膜剥離、エポキシ系・ウレタン系塗膜及び接着剤の剥離、マグネシウム合金上の塗膜剥離、アルミ蒸着膜の剥離、ゴム加硫用治具の汚れ除去洗浄
- 使用上の注意
- 本製品は強アルカリ性の製品ですので、下記にご留意下さい。
    - 毒物劇物取締法の劇物に該当しますので、適切な取扱いをお願いします。
    - 加温による高温での使用は十分注意して下さい。
    - アルカリ成分がアルミと亜鉛を溶かしますので、アルミ材と亜鉛材の使用は避けて下さい。
  - 局所排気、または全体排気を行って下さい。
  - 剥離槽中の塗膜カスは、頻りに除去して下さい。
  - 剥離槽及びその他接液部の材質は、ステンレスをお奨めします。
  - 剥離した塗膜がヒーターに焼付き、熱効率が落ちる可能性がありますので、剥離槽は間接加熱が理想です。
  - 鉄材等、水洗後に錆が発生し易いものにつきましては、弊社製品の M-305P・NR-JW などの一時防錆剤のご使用をお奨めします。
- 適用法令
- 消防法：非該当  
毒物及び劇物取締法：劇物（水酸化カリウム 25%含有）  
労働安全衛生法  
表示物質：水酸化カリウム  
通知物質：水酸化カリウム  
特定化学物質等傷害予防規則：非該当  
有機溶剤中毒予防規則：非該当  
P R T R法：2-(2-メトキシエトキシ)エタノール 10%含有
- 荷姿 ・20 kg缶 ・25 kg U N 缶

ご使用にあたっては、製品 GHS ラベルの注意書きに留意してご使用下さい。  
なお、安全と関連法規に関する詳細な内容は、安全データシート(SDS)をご参照下さい。

(2024/1/16) 改訂