

## 塩素系塗膜剥離剤

## サンエコン R-30Y

サンエコンR-30Yは、塩素系溶剤を主成分とした酸性の剥離剤で、各種塗膜に優れた剥離力を発揮します。特にアルミニウム材表面のクリア塗膜の剥離に効果的です。

- 用途 アルミサッシ上のアニオン電着塗装など塗膜剥離
- 性状
  - ・ 外観 無色透明液体
  - ・ 比重 1.1 ~ 1.2 (20°C)
  - ・ pH 2 ~ 3 (10%水混濁液)
  - ・ 引火点 引火点なし (但しジクロロメタンが蒸発した場合の引火点は 12°C以上)
- 使用法
  - ・ 使用濃度 原液使用
  - ・ 使用温度 常温
  - ・ 使用方法 ① 剥離したい部材を液に浸漬させて下さい。  
② 塗膜が膨潤または溶解したら (膜厚によってかかる時間は異なります)、部材を引き上げ、十分に水洗します。必要であればブラシ等を用いて塗膜を除去してください。  
(ご使用済みの液やリンス水、剥離した塗膜、汚れたウェス等は、法令に基づいて廃棄処分してください。)
- 注意事項
  - ・ 開栓時、内圧により液が噴き出すことがありますので、キャップをウェス等で覆い、ガスを徐々に抜きながら開栓してください。
  - ・ ご使用の際には、溶剤用ゴム手袋、眼鏡等の保護具を必ず着用して下さい。
  - ・ 作業場所の局所排気を行ってください。
  - ・ ご使用後は、風通しの良い冷暗所に密栓して保管してください
  - ・ 液の飲み込み、眼や皮膚への付着、吸引などの緊急時は、安全データシート (SDS) に従って、速やかに対処してください
- 適用法令
  - ・ 消防法：非該当
  - ・ 毒物及び劇物取締法：劇物 (フッ化アンモニウム 0.4%含有)
  - ・ 労働安全衛生法 表示物質：ジクロロメタン、メタノール、ギ酸、フッ化アンモニウム  
通知物質：ジクロロメタン、メタノール、ギ酸、フッ化アンモニウム  
特定化学物質等傷害予防規則：ジクロロメタン (第2類)  
有機溶剤中毒予防規則：メタノール (第2種)
  - ・ PRTR法：ジクロロメタン (第1種, 74%含有)
- 荷姿
  - ・ 20 kg缶
  - ・ 200kg缶

ご使用にあたっては、製品 GHS ラベルの注意書きに留意してご使用下さい。  
なお、安全と関連法規に関する詳細な内容は、安全データシート (SDS) をご参照下さい。

(2024/2/27) 改訂