

## 非塩素系・アルカリ性・塗膜剥離剤

## サンエコン R-330F

サンエコンR-330Fは、塩素系溶剤を全く含まない水系のアルカリ性剥離剤です。塗膜を主に溶解または細かく膨潤剥離させて除去しますので、複雑な形状の製品の剥離に最適です。

## ■ 用途

(1) 各種電着塗膜 (2) 各種静電塗膜 (3) 一般焼き付け塗膜

## ■ 性状

1. 外 観 …………… 淡黄色透明液体
2. 比 重 …………… 1.36 (20℃)
3. p H …………… 13~14 (10%水溶液)
4. 引火点 …………… 引火点なし (但し含有水分が蒸発した場合の引火点 93℃)
5. 水に対する溶解性 …… 任意混和

## ■ 使用法

1. 使用温度 常温~90℃
2. 使用濃度 原液
3. 使用方法
  - ① 原液のまま設定温度へ加温し、被剥離物を浸漬して下さい。
  - ② 塗膜が膨潤・軟化するまで放置します。剥離時間は膜の種類・膜厚・設定温度等によって異なります。
  - ③ 塗膜の剥離後、水洗して下さい。

## ■ 使用上の注意

- ・作業は保護メガネ、ゴム手袋等の保護具を着用し、換気、通風を良くして下さい。
- ・皮膚、目など身体に付着した場合、速やかに水で十分に洗い流し必要あれば医師の診断を受けてください。
- ・剥離槽の材質はステンレスもしくは鉄を使用して下さい。
- ・アルミ、亜鉛、スズ等のアルカリ性に弱い金属は溶解し腐食します。

## ■ 適用法令

消防法：非該当

毒物及び劇物取締法：劇物（水酸化カリウム 35%含有）

労働安全衛生法

表示物質：水酸化カリウム、トリエタノールアミン

通知物質：水酸化カリウム、トリエタノールアミン

特定化学物質等傷害予防規則：非該当

有機溶剤中毒予防規則：非該当

P R T R法：2-(2-メトキシエトキシ)エタノール 10%含有

## ■ 荷姿

・20 kg缶

ご使用にあたっては、製品 GHS ラベルの注意書きに留意してご使用下さい。  
なお、安全と関連法規に関する詳細な内容は、安全データシート (SDS) をご参照下さい。

(2024/1/18) 改訂